

1. **МОЙКА МЕХА:** производится перед покраской (крашением) меха при температуре $t=32^{\circ}\text{C}$, продолжительность 2 часа.

Na_2CO_3 - 5 г/л

Аммиак - 2 мл/л

NaCl - 40 г/л

SINXIT - 1 мл/л

Сток, промывка, центрифуга.

2. **ДОДУБЛИВАНИЕ ШКУР:**

$t=32^{\circ}\text{C}$, на ночь.

TAN EZN - 10 мл/л

NaCl - 40 г/л

На следующее утро добавить кислоту:

HCOOH 90% - 2-3 мл/л

($\text{pH}=6,0-7,0$)

Сток и центрифуга.

3. **ПРОТРАВЛЕНИЕ МЕХА:**

$t=32^{\circ}\text{C}$, на ночь.

Молочная кислота - 1 мл/л

Сульфат железа $\text{FeSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$ - 5 г/л

NaCl - 40 г/л

Сток и центрифуга.

4. **ОТБЕЛИВАНИЕ МЕХА:** производится при температуре

$t=34^{\circ}\text{C}$, продолжительность 5 часов.

HCOOH 90% - 1-2 мл/л

BLEACH M-30 - 20 г/л

BLEACH ASSIST MB - 2 мл/л

NaCl - 50 г/л

Через 15 минут: $\text{pH} = 5,0-6,0$ (opt. 5,4)

H_2O_2 35% - 15 мл/л

Через 1 час H_2O_2 - 10 мл/л

Через 1 час: H_2O_2 - 10 мл/л

5. **МОЙКА ШКУР:**

$T=32^{\circ}\text{C}$, продолжительность 2 часа.

Na_2CO_3 - 5 г/л

Аммиак - 2 мл/л

NaCl - 40 г/л

SINXIT - 1 мл/л

Сток, промывка, центрифуга.

6. **ПИКЕЛОВАНИЕ И ДОДУБЛИВАНИЕ ШКУР:**

$t=32^{\circ}\text{C}$, на ночь

HCOOH - 2 мл/л

NaCl - 40 г/л

Через 1 час: MOUTOTAN - 20 мл/л

На следующий день - сток, промывка, центрифуга.

Отбеливание меха с резервированием кончиков после выделки шкур. - Мир Меха

Автор: Administrator

18.07.2010 21:21 - Обновлено 28.12.2010 13:31

7. ПОКРАСКА (КРАШЕНИЕ) МЕХА: проводится при температуре

$t=60^{\circ}\text{C}$,

продолжительность 1,5 часа. PENETRATOR M - 0,5 мл/л Na_2S_04 (безводный) - 5 г/л

Через 5 минут: Красители ALIZARINE или FLUORESCENT – «X» г/л

Через 0,5 часа: HCOOH - 0,75 мл/л

Через 0,5 часа: HCOOH - 0,75 мл/л

Через 0,5 часа: Сток, промывка, центрифуга.

8. ЖИРОВАНИЕ ШКУР: производится жирующим раствором с температурой

$t=32^{\circ}\text{C}$,

продолжительность 1 час.

TANNING OIL G - 5 мл/л

NaCl - 40 г/л.

Сток и центрифуга.