

Покраска меховой овчины красителями Lowalan. - Мир Меха

Автор: Administrator

18.07.2010 20:40 - Обновлено 28.12.2010 14:05

ЖК=20

ПОКРАСКА,КРАШЕНИЕ МЕХА:

T=65°C, продолжительность 2 часа

LOWENOL MS - 2 мл/л

NaCl - 2,5 г/л

Вращение шкур во время покраски,крашения 0,5 часа, затем добавить 1 г/л одного из красителей LOWALAN:

GRAY CBJ ;BLUE LG ;BROWN LB ;BROWN N ;GOLD GRL; GREEN LB; BEIGE C-40

;BEIGE C-44; DENIM BLUE; ORANGE CVS; BEIGE

1132; RED B;BURGUNDY B ;BEIGE C-4R

Через 0,5 часа: добавить кислоту в красильный раствор HCOOH - 2 мл/л

Через 1 час: сток, промывка, Сушка и т.д.