

Рецепт покраски меха кролика под крота. - Мир Меха

Автор: Administrator

17.09.2010 10:05 - Обновлено 24.12.2010 22:48

1. Стирка меха(морение):

Растворить в воде 0,5-1,0 г/л моющее средство привоцел (стиральный порошок), 2г/л аммиак 25%, соль NaCl 10-20 г/л, температура 36-38 град. Отмачивать помешивая 1 час.

2. Полоскание шкур

3. Хромирование меха(травление):

1г/л хромпик, соль 10г/л, темп 32-35 градусов. Отмачивать помешивая 3 часа.

4. Хорошо отжать шкуры.

5. Покраска, крашение меха:

соль NaCl 10 г/л; растворить 0,3 г/л перекатохин; водный раствор аммиака 25% из расчёта 0,3 г/л; резорцин 1 г/л; краситель для меха чёрный Д из расчёта 0,6 г/л; температура раствора для покраски меха 36-38 град; 0,5-1,0 г/л привоцел (стиральный порошок). В красильный раствор загрузить мех кролика и хорошо помешивать. Через 30 мин добавить перекись водорода 30% из расчёта 2г/л. После этого шкуры должны находиться в растворе 2,5 часа (временами помешивать мех), после чего их достают и отжимают.

6. Стирка шкур:

После покраски меха шкуры стирать в воде 36-38 град. с порошком 3г/л (привоцел или другое моющее средство).

7. Полоскание меха (в холодной воде).

Далее обработка по обычной схеме: жирование-сушка-откатка-разбивка шкур.

Подробнее о покраске меха читайте "[Покраска меха](#)".