

Рецепт покраски меха норки СТК после пикелевания. - Мир Меха

Автор: Administrator

03.02.2011 11:11 - Обновлено 03.02.2011 16:28

Окраска,покраска меха норки при ЖК=15

(Серо-коричневый тон окрашивиния)

Вывернуть шкуры мехом наружу

Мойка шкур по меху осуществляется при темпиратуре 32 градуса,время 1,5 часа:

PT-90 7,5 мл/л

NaCl 50 г/л,после чего

Сток, промывка, отжим шкур.

Мех норки красится (окрашивается) при темпиратуре 32-35 градуса до утра:

NaCl 60 г/л

WETTER HAC 0,5 мл/л

LP-12-B 2,5 мл/л

L-10-C 10 г/л

STABILIZER МК 5 г/л,после чего

Вращать шкуры 5 минут:

P-40-B-NEW 20 г/л

DYE 55 5 г/л,далее

Вращать шкуры 0,5 часа,затем через 6-8 часов вращать шкуры-время 0,5 часа,

DEVELOPER KMC 15 мл/л.

Вращать шкуры в течении 0,5 часа,затем оставить до утра.

На утро: вращать 0,5 часа,после чего

Сток, отжим.После чего

Протряхивание шкур в сетчатом барабане 1 час 15 минут,после чего

Мойка шкур при темпиратуре 32-35 градуса время 3 часа:

NaCl 60 г/л

SUPER LOTAN A 3 мл/л

LIQUID BRIGHTENER B-2 0,5 мл/л,далее

Сток, отжим шкур, выворачивание кожаной тканью наружу.

Дубление норки при темпиратуре 32-35 град в течении ночи до утра:

NaCl 40 г/л

Алюмоаммонийные квасцы 45 г/л

TANNING ASSIST B из расчёта 4 г/л до уровня pH=3,7-3,8 ,затем

Загрузить шкуры в баркас,далее

Через 2 часа добавить дубитель:

TAN EZN 2 мл/л,после чего

Через 2 часа добавить:

LOWENOL EML 2 г/л

На утро: вращать шкуры в баркасе 0,5 часа,после чего сток.

Далее – отжим, подготовка шкур к мялковому

жированию,жирование,химчистка,строжка шкур норки,затем по обычной схеме.