

Выделка шкур норки проводится при
ЖК=12

1. Отмачивание шкур 1:

Проводится при $t=30^{\circ}\text{C}$, время 4-8 часов. В 1 литре воды растворить:

соль NaCl 20 г/л

Wetter HAC 1 мл/л

После намочения шкур - 0,5 ч вращения, 0,5 ч покоя и т.д..

2. Выворачивание на кожевую ткань

3. Мокрая откатка:

30 минут - барабан на 15 кг опилок

15-25 л жидкости с 1-ой отмоки.

4. Отмока 2:

Проводится при $t=30^{\circ}\text{C}$, время 8-12 часов. В 1 литре воды растворить 40 г NaCl

Wetter HAC 1 мл/л

5. Мокрая откатка шкур:

15-45 минут - барабан.

6. Правка на ширину шкур норки:

механическая правилка.

7. Мездрение:

дисковый станок.

8. Мойка шкур норки:

Проводится при $t=32^{\circ}\text{C}$, время 1,5 часа по необходимости (для жирного сырья). В 1 литре воды растворить 30 г NaCl

Solvo B 2 г/л

De-Sol A 1 г/л

9. Отжим шкур, центрифуга.

10. Пикелевание:

Проводится при $t=35^{\circ}\text{C}$, время пикелевания 8-12 часов. В 1 литре воды растворить-

NaCl 50 г/л

Wetter HAC 0,5 мл/л

Super Lotan A 4 мл/л

Загружаются шкуры в баркас

Через 3 часа добавить: 5 мл/л HCOOH (уксусная кислота). Далее пролежка в течении 8-12 часов.

11. Отжим шкур:

в центрифуге.

12. Дубление:

На 1 литр, $t = 33\text{C}$, на ночь - баркас 50 г NaCl

45 г Al-квасцы (лучше - алюмоаммонийные)

Загрузка шкур норки

Через 3 часа:

4,5 г Tanning Assist B.

13. ОТЖИМ:

Рецепт выделки шкур норки (со строжкой после химчистки). - Мир Меха

Автор: Administrator

22.11.2010 22:37 - Обновлено 28.12.2010 13:06

в центрифуге, правка на ширину.

14. Строжка голов и шей:

15. Отжим:

в центрифуге 1 час

16. Протряхивание:

30 минут

17. Сушка шкур норки:

В барабане С опилками до почти сухой кожевой ткани (100 120 % опилок от общей массы).

18. Протряхивание:

30 минут протряской барабан.

19. Жирование 1:

В барабане 45 минут (жировольный барабан)

Mink Grease TP (и/или Friesol) 40 % от массы шкур

Жир предварительно разогревается до $t=43-45^{\circ}\text{C}$ и в разогретом состоянии заливается в барабан со шкурами норки.

20. Мятье:

мялка 1 час. Температура в мялке должна быть $37-40^{\circ}\text{C}$

21. Пролежка:

на ночь.

22. Откатка:

30 минут в использованных опилках- барабан.

опилки - 50 % от массы шкур.

23. Протряхивание:

протряской барабан

24. Правка на ширину:

правилка.

25. Строжка:

хребтов и толстых участков (по необходимости)- дисковый станок.

26. Жирование 2:

в барабане 30 минут

Mink Grease TP (и/или Friesol) 20 % от массы шкур.

27. Мятье: мялка 1 час.

28. Откатка:

в использованных опилках - барабан. Опилки - 50 % от массы шкур.

29. Протряхивание шкур:

0,5 часа.

30. Тяжка на длину:

тянущая машина (валичная).

31. Сушка:

взавес (min 8 часов) - сушильная камера.

32. Химчистка шкур:

Мойка в перхлорэтилене (или трихлорэтилене) в количестве от 1,0 до 1,5 литра растворителя на 1 шкуру. Мойка

1,5-3,0 мин. Отжим

Далее сушка шкур при $t=35^{\circ}\text{C}$ в течении 1,0-1,5 часов. Проветривание.

Рецепт выделки шкур норки (со строжкой после химчистки). - Мир Меха

Автор: Administrator

22.11.2010 22:37 - Обновлено 28.12.2010 13:06

33. Откатка:

1 час - барабан

Опилки - 100 % от массы шкур

Вода 10 % от массы

Wetter HAC - 100-200 мл/л.

34. Протряхивание:

протрясной барабан.

35. Правка на ширину:

правилка.

36. Натопка:

с крахмалом - барабан или мялка 1 час крахмал - 20 % от массы шкур норки.

37. Правка на ширину.

38. Строжка.

39. Правка на ширину:

правилка.

40. Тяжка на длину: тянущая машина.

41. Выворачивание шкур на волос.

42. Откатка:

8 часов - барабан

опилки чистые сухие - 100 %

Drumming Solvent 14 в количестве от 1,0 до 1,5 л на 30кг сухих опилок

4-6 часов (в барабане должно быть тепло: $t=35 - 40^{\circ}\text{C}$)

Добавить 1 л воды +0,25 Glo-Mor / 30 кг опилок

Вращать 2 часа.

43. Протряхивание шкур:

30 минут протрясной барабан.

44. Выворачивание на кожаную ткань.

45. Правка на ширину:

Правилка.

46. Шлифование шкур.

47. Тяжка на длину:

тянущая машина.

48. Выворачивание шкур на волос.

49. Глажение.