

Рецепт выделки шкур соболя с утемнением. - Мир Меха

Автор: Administrator

27.12.2010 01:03 - Обновлено 27.12.2010 01:20

Выделка шкур соболя проводится при ЖК=20

Отмачивание шкур при выделке при температуре t=28 градусов в течении 6-8 часов в растворе:

соль NaCl 50 г/л

WETTER HAC 1 мл/л,далее

Отжим, выворачивание шкур кожаной тканью наружу,затем

Мездрение

Пикелевание шкур проводится при температуре t=35 градусов до утра в растворе:

соль NaCl 50 г/л

WETTER HAC 1 мл/л

Гликолевая кислота 3 мл/л,далее

Загрузка шкур:

Спустя 2 часа добавить кислоту:

HCOOH из расчёта 3 мл/л

На утро отжим шкур.

Дубление шкур проводится при температуре t=36°С до утра в растворе

соль NaCl 40 г/л

Алюмоаммонийные квасцы 40 г/л

TANNING ASSIST B 4 г/л

Предварительно растворить TANNING ASSIST B в небольшом объёме теплой воды и постепенно влить во вращающийся баркас,после того как раствор станет прозрачным,загрузить шкуры.

Спустя 1 час добавить дубитель:

TAN EZN 1 мл/л

На утро вращать шкуры в течении 30 минут,затем отжим

Строжка шкур по необходимости,далее

Выворачивание шкур на волос.

Мойка шкур при температуре t=32 градуса в течении 2 часов в растворе

соль NaCl 40 г/л

WETTER HAC 0,5 мл/л

Na₂CO₃ (сода кальцинированная) 2,5 г/л

Раствор аммиака 25 % из расчёта 2,5 г/л,затем

Отжим шкур.

Протравливание проводится при температуре t=32 градуса до утра в растворе

соль NaCl 40 г/л

PM-10 2 г/л

Хромпик (K₂Cr₂O₇) 2 г/л

Спустя 2 часа проверка уровня pH=6-6,5

На утро отжим шкур.

Покраска,крашение шкур проводится при температуре t=32 градуса в течении 8 часов.

Приготовить раствор:

соль NaCl 30 г/л

MF-3 1 мл/л

RODOL BROWN JS 1,8-2,5 г/л

Рецепт выделки шкур соболя с утмнением. - Мир Меха

Автор: Administrator

27.12.2010 01:03 - Обновлено 27.12.2010 01:20

Водный раствор аммиака 25% 0,5 мл/л

Перекись водорода H_2O_2 35% 0,3-0,4 мл/л,далее

Загрузка шкур в раствор покраски:

Спустя 1 час добавить:

Пергидроль H_2O_2 35% 0,3-0,4 мл/л

Спустя 1 час добавить:

Пергидроль H_2O_2 35% 0,3-0,4 мл/л

Спустя 2 часа:

Остановить вращение баркаса и вращать далее по 10 минут каждый час,далее

Отжим

Пикелование шкур соболя проводится при темпиратуре $t=35$ градусов в течении 2 часов в растворе

соль NaCl 30 г/л

SUPER LOTAN A 3 мл/л

Отжим, выворачивание шкур на кожевую ткань.

Додубливание шкур проводится при темпиратуре $t=35^\circ C$ до утра в растворе:

соль NaCl 40 г/л

Алюмоаммонийные квасцы 35 г/л

TANNING ASSIST B 3 г/л

Предварительно растворить TANNING ASSIST B в небольшом объеме теплой воды и постепенно влить во вращающийся баркас,после того как раствор станет прозрачным,загрузить шкуры.

Спустя 1 час добавить дубитель:

MOUTOTAN 3 мл/л

Затем - подготовка к мялковому жированию, жирование шкур проводится без мятья,затем химчистка и отделка по обычной схеме.