

Покраска меха (шкур) песца осуществляется при ЖК=20

1.КРАШЕНИЕ (ПОКРАСКА) МЕХА: при температуре красильного раствора $t=60^{\circ}\text{C}$, продолжительность 2 часа LEVEL A - 0,5 мл/л Na_2SO_4 безводный - 5 г/л DYE ASSIST BH - 1,25 г/л

Вращать 0,5 часа, затем добавить красители:

Вариант А: LOWACENE GOLD RN - 0,675 г/л LOWACENE GOLD YN - 0,325 г/л

Вариант В: LOWACENE CHARCOAL GRAY - 1 г/л

Вариант С: LOWACENE NAVY BLUE - 1 г/л

Через 0,5 часа добавить: HCOOH - 1 мл/л

Через 1 час: сток, промывка

2.КРАШЕНИЕ КОЖЕВОЙ ТКАНИ ШКУРЫ: при температуре

$t=30^{\circ}\text{C}$, продолжительность 4 часа DYE ASSIST EL - 0,25 г/л Аммиак 26% - 1,5 г/л

Вращать 0,5 часа, добавить красители:

Вариант А: LOWANIL ORANGE BROWN OR - 2 г/л

Вариант В: LOWANIL GRAY NGR - 1,75 г/л LOWANIL BROWN DK - 0,25 г/л

Вариант С: LEATHER NAVY BLUE - 2 г/л

Через 0,5 часа добавить: SUEDOL SP - 1 мл/л Через 2 часа добавить: HCOOH - 2 мл/л

Через 1 час: сток, промывка, центрифуга.

3.СУШКА ШКУР ВЗАБЕС, УВЛАЖНЕНИЕ, РАЗБИВКА

4.ГЛАЖЕНИЕ насухо при $t=176^{\circ}\text{C}$

5. ОСВЕТЛЕНИЕ МЕХА:

Приготовить растворы BLEACH LCN-1 - 120 г

Горячая вода - 800 г

б) THICKENER 44 - 4 г Холодная подо - 100 мл

Смешай оба раствора и добавить:

SOLVENT CIO - 20 мл

Смесь: STRIP ASSIST W - 20 г

HCl - 20 мл

вода - 100 мл

Сначала смешать кислоту с водой, затем добавить STRIP ASSIST W до растворения.

После этого смешать с указанным выше раствором. Нанести раствор щеткой на мех шкур для получения эффекта snow top. Уложить шкуры песца волосом к волосу на ночь при комнатной температуре. Для дальнейшего осветления меха поместить при температуре 55°C промыть шкуры 10 минут в холодной воде или хорошо откатать мех на чистых опилках в течение нескольких часов и протряхнуть.

Эффект snow-top снежные вершинки на меховом велюре. - Мир Меха

Автор: Administrator

18.07.2010 21:02 - Обновлено 28.12.2010 13:57
