

ЖК=25 ДОДУБЛИВАНИЕ шкур песца перед флуоресцентной покраской, крашением меха:

обычное КРАШЕНИЕ МЕХА:

t=65°C, длительность 3 часа 15 минут.

0,7 мл/л - PENETRATOR M

Через 15 минут добавить один из следующих флуоресцентных красителей:

Вариант А: FLUORESCENT BLUE RF - 3 г/л

Вариант В: FLUORESCENT GREEN RF - 3 г/л

Вариант С: FLUORESCENT YELLOW RF - 3 г/л

Вариант D: FLUORESCENT SCARLET RF - 3 г/л Вариант E: FLUORESCENT PURPLE RF - 3 г/л '

Вариант F: FLUORESCENT FUCHSIA RF - 3 г/л

Через 1 час: добавить кислоту 1 мл/л - HCOOH

Через 1 час: 2 мл/л - HCOOH

Через 1 час: ПРОМЫВКА, СУШКА, ОТКАТКА шкур.