

1.МОЙКА: при температуре

t=32°C, продолжительность - 2 часа NaCO<sub>3</sub> - 5 г/л аммиак - 2 мл/л

NaCl - 40 г/л

SINXIT- 1 мл/л

Сток, промывка, центрифуга.

2.ПИКЕЛЕВАНИЕ И ДОДУБЛИВАНИЕ ШКУР перед покраской: при температуре

t=32°C, на ночь

HCOOH 90% - 2 мл/л

NaCl - 40 г/л

Через 1 час: добавить дубитель MOUTOTAN - 20 мл/л

На следующий день: сток, промывка, центрифуга.

3.ПОКРАСКА,КРАШЕНИЕ МЕХА: при температуре

t=65°C, продолжительность - 3,5 часа

LOWENOL MMF- 2 мл/л

NaCl - 5 г/л

Через 0,5 часа добавить LOWALAN красители:

Вариант А: Deer purple - 1,5 г/л

Вариант В: Deer wine - 1,5г/л

Вариант С: Deer royal blue - 1,75 г/л

Вариант D: Deer charcoal gray - 1,5 г/л

Вариант E: Deer navy blue - 2 г/л

Вариант F: Dark gray - 2 г/л

Через 0,5 часа: HCOOH - 1 мл/л

Через 0,5 часа:

Вариант А: Deer purple - 1,5 г/л

Вариант В: Deer wine - 1,5г/л

Вариант С: Deer royal blue - 1,75 г/л

Вариант D: Deer charcoal gray - 1,5 г/л

Вариант E: Deer navy blue - 2 г/л

Вариант F: Dark gray - 2 г/л

Через 0,5 часа: HCOOH - 2 мл/л

Через 1,5 часа:сток, промывка, центрифуга.

4.Жирование шкур:

T=32°C, продолжительность 1 час.

TANNING OIL G - 5мл/л

NaCl-40г/л

Сток, центрифуга.

## Покраска меха с Lowalan Deer на белой норке. - Мир Меха

Автор: Administrator

18.07.2010 20:44 - Обновлено 28.12.2010 14:04

---