

Процессы покраски, крашения велюра при ЖК=20

1. НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ: температура раствора

t=32°C, продолжительность 2 часа

HCOONa - 2 г/л

NaHCO₃ - 2 г/л

Сток, промывка, центрифуга.

2. МОЙКА ШКУР: перед покраской, крашением велюра

t=20°C, продолжительность 1 час

RESERVEX PW - 1,25 мл/л

Сток, промывка, центрифуга.

3. ПОКРАСКА, КРАШЕНИЕ : при температуре

t=20°C, продолжительность 4 часа

DYE ASSIST EL - 0,25 г/л Аммиак 26%-й - 1,5 мл/л

Вращать 30 минут и добавить один из следующих LEATHER или LOWANIL красителей:

LEATHER LOWANIL

blue HY - 2 г/л orange brown OR - 2 г/л

brown JT - 2 г/л brown DR - 2 г/л

deep forest green - 2 г/л

dark green DG - 2 г/л

olive H - 2 г/л bright

blue SL - 2 г/л

navy blue HW - 2 г/л

yellow ORY - 2 г/л

black J - 3 г/л

wine LW - 2 г/л

yellow H - 2 г/л

dark blue DNB - 2 г/л

red S - 2 г/л

gray NGR - 2 г/л

gray C - 2 г/л

olive OIL - 2 г/л

black TN - 3 г/л

Через 0,5 часа добавить: SUEDOL SP - 1 мл/л

Через 2 часа добавить: HCOOH 90% - 2 мл/л

Через 1 час: сток, промывка, центрифуга.

4. МОЙКА ШКУР:

t=20°C, продолжительность 1 час

LIQUID BRIGHTENER C - 1 мл/л RESERVEX PW - 1,25 мл/л

Сток, промывка, центрифуга.

Покраска велюра с резервированием волосяного покрова. - Мир Меха

Автор: Administrator

18.07.2010 20:53 - Обновлено 28.12.2010 14:01
