

Этим рецептом многие меховщики красили мех примерно 10-20 лет назад, тонировали мех серебристой нутрии и енота( в так называемую неонку).Однако,этот метод покраски имеет один главный недостаток-он не достаточно долговечен и в течении нескольких лет цвет покраски меняется,что обусловлено недостатком окислительных красителей для меха.Правда сразу покрашенный мех имеет очень красивый вид.

1.стирка шкур:

0,5-1,0 г/л привоцел(стиральный порошок),3г/л аммиак 25%,соль 20 г/л,температура 36-38 град.Отмачивать помешивая 1 час.

2. полоскание шкур

3.Хромирование(травление) меха:

Хромпик 0,9 г/л;1,0 г/л уксусная кислота 98%,соль 20г/л,температура 26-28град.Отмачивать помешивая 3 часа.

4.Полоскание(можно не полоскать,просто хорошо отжать).

5.Покраска,крашение меха:

урзол 0,24 г/л;перекатоксин 0,12 г/л;аммиак 25% 0,6 г/л;соль 20 г/л;привоцел(стиральный порошок) 0,5-1,0 г/л; температура 36-38град.

В красильный раствор загружаем шкуры и хорошо помешиваем.Через 30 мин добавляем перекись водорода

30% 0,24 г/л.После этого шкуры должны находиться в растворе 2,5 часа(временами помешивать),после чего их достают и отжимают.

6.Стирка шкур:

После покраски меха шкуры стирать в воде 36-38 град. с порошком 3г/л (привоцел или другое моющее средство).

7.Полоскание шкур (в холодной воде).

Далее обработка по обычной схеме:жирование-сушка-откатка-разбивка.

Подробнее о покраске меха читайте " [Покраска меха](#) ".