

Окраска (покраска) норки проводится при ЖК=15

Шкуры норки после дубления, вывернуть по волосу.

Мойка шкур проводится при температуре  $t=32$  градуса в течении 1,5 часа в растворе:

соль NaCl 40 г/л

РТ-90 7,5 мл/л, далее

Сток, промывка, отжим шкур.

Покраска (окраска) меха норки проводится при температуре  $t=32-35$  градуса до утра в растворе:

соль NaCl 40 г/л

WETTER HAC 0,5 мл/л

LP-12-B 2,5 мл/л

STABILIZER MK 5 г/л

L-10-C 10 г/л

Спустя 5 минут добавить:

DYE HH 20 г/л

DYE 55 5 г/л, далее

Вращать шкуры в баркасе 30 минут, затем через 6-8 час., вращать в течении 30 минут,

DEVELOPER KMC 15 мл/л, затем

Вращать 30 минут. Шкуры оставить до утра.

На утро: вращать шкуры 30 минут, затем

Сток, отжим шкур.

Протряхивание шкур в сетчатом барабане в течении 1 ч. 15 минут.

Мойка шкур норки проводится при температуре  $t=32-35$  градуса в течении 3 часов.

соль NaCl 30 г/л

SUPER LOTAN A 3 мл/л

LIQUID BRIGHTENER B-2 1 мл/л, затем

Сток, отжим, выворачивание шкур по кожной ткани.

Осветление. Время 30 мин при температуре  $t=32-35$  градуса

LS-33-A 2,125 г/л

LS-33-B 0,375 г/л

Додубливание шкур проводится при температуре  $t=32-35$  градуса в течении 2 часов в растворе:

соль NaCl 30 г/л

Алюмоаммонийные квасцы 25 г/л

TANNING ASSIST B 2 г/л, далее

Загрузить шкуры в баркас:

Спустя 1 час 30 минут:

LS-33-A 2,125 г/л

LS-33-B 0,375 г/л

Спустя 30 минут: сток.

Затем - отжим, подготовка шкур к жированию, мялковое жирование, химчистка, строжка шкур норки по обычной схеме.