

Цвет покраски меха по этому рецепту получается не слишком тёмный, поэтому светлый мех покрашенный по этому рецепту окрашивается в один цвет, а у меха с тёмной или различной окраской по волосу, тёмный волос может просвечиваться.

### 1. Стирка (морение) меха:

В воде растворить 0,5-1,0 г/л привоцел (стиральный порошок), 2 г/л аммиак 25%, соль 10-20 г/л, температура 36-38 град. Отмачивать помешивая 1 час.

### 2. Полоскание шкур.

### 3. Хромирование меха (травление):

1 г/л хромпик, соль 10 г/л, темп 32-35 градусов. Отмачивать помешивая 3 часа.

### 4. Хорошо отжать шкуры.

### 5. Покраска, крашение меха:

Растворить в воде соль 10 г/л; резорцин из расчёта 0,3 г/л; аммиак 25% 0,5 г/л; затем добавить краситель чёрный для меха Д 0,32 г/л; Жёлтый для меха Н 0,05 г/л; температура воды 36-38 градусов; моющее средство или 0,5-1,0 г/л привоцел (стиральный порошок). В красильный раствор загружаем шкуры и хорошо помешиваем. Через 30 мин добавляем перекись водорода 30% из расчёта 0,8 г/л. После этого шкуры должны находиться в растворе 2,5 часа (временами помешивать), после чего их достают и отжимают.

### 6. Стирка меха:

После покраски (крашения) шкур мех стирать в воде 36-38 град. с порошком 1-2 г/л (привоцел или другое моющее средство).

### 7. Полоскание меха (в холодной воде).

Далее обработка по обычной схеме: жиrowание-сушка-откатка-разбивка шкур.

Подробнее о покраске меха читайте "[Покраска меха](#)".