

Светлый мех покрашенный по этому рецепту окрашивается в один цвет, а у меха с тёмной или различной окраской по волосу, тёмный волос может просвечиваться.

1. Стирка меха (морение):

Растворить в воде моющее средство для меха 0,5-1,0 г/л привоцел (или стиральный порошок), 2 г/л аммиак 25%, соль NaCl из расчёта 10-20 г/л, температура раствора 36-38 градусов. Отмачивать помешивая 1 час.

2. Полоскание шкур.

3. Хромирование меха (травление):

1,5 г/л хромпик, соль 10 г/л, темп 32-35 градусов. Отмачивать помешивая 3 часа.

4. Хорошо отжать шкуры.

5. Крашение, покраска меха:

соль NaCl растворить в воде 10 г/л; растворить пирогаллол из расчёта 1,4 г/л; раствор аммиака 25% 1,5 г/л; краситель коричневый для меха А из расчёта 1,6 г/л; температура раствора для покраски меха 36-38 градусов; добавить 0,5-1,0 г/л привоцел (стиральный порошок). В красильный раствор загружаем шкуры и хорошо помешиваем. Через 30 мин добавляем перекись водорода 30% из расчёта 2,5 г/л. После этого шкуры должны находиться в растворе 2,5 часа (временами помешивать), после чего их достают и отжимают.

6. Стирка меха:

После покраски, крашения шкур мех стирать в воде 36-38 град. с порошком 1-2 г/л (привоцел или другое моющее средство).

7. Полоскание меха (в холодной воде).

Далее обработка по обычной схеме: жирование-сушка-откатка-разбивка шкур.

Подробнее о покраске меха читайте "[Покраска меха](#)".