

ДОДУБЛИВАНИЕ шкур песка перед покраской, крашением меха:

Кожевой стороной наружу:

50г/л - соль. (35 °C, на ночь)

0,5 мл/л WETTER HAC

Спустя 30 минут: 0,5 мл/л HCOOH

Спустя 30 минут: 2 мл/л MOUTOTAN

Спустя 30 минут: 10 г/л Хромовый дубитель 25% (2,5 г/л Cr₂O₃)

Спустя 30 минут: добавить TANNING OIL G из расчёта 1,5 г/л,
NU OIL из расчёта 1,5 г/л

На ночь.

2,5 г/л NaHCO₃ добавить медленно.

Обрабатывать 4 часа.

ПРОМЫВКА шкур

КРАШЕНИЕ, ПОКРАСКА МЕХА песка проводится при : температуре

t=65 °C и жидкостно коэффициенте ЖК=15

соль NaCl -5 г/л

добавить выравниватели PENETRATOR M из расчёта 0,7 г/л,
LEVEL P 0,7 г/л

Через 15 минут: ALIZARINE - "x" г/л - количество красителя определяется в зависимости от заданного цвета.

Через 45 минут: 1 мл/л - муравьиная кислота

Через 45 минут: 2 мл/л - муравьиная кислота

Через 45 минут - выгрузка шкур.