

### **Выделка шкур ондатры** проводится при ЖК=11

Шкуры ондатры необходимо вывернуть кожаной тканью наружу

Отмачивание 1 проводится при температуре 30°С в течении 8\_12 часов (до утра). На 1 литр воды:

соль NaCl 20 г/л

WETTER HAC 1 мл/л

Сырая мялка шкур проводится в течении 15 минут.

Далее влажная откатка шкур ондатры в течении 15 мин.

Шкуры ондатры нужно разрезать по череву (при необходимости).

Отмачивание 2:

(только для жирных шкур с толстой кожаной тканью) проводится при температуре t=30°С в течении 4-6 ч. На 1 литр раствора:

соль NaCl из расчёта 40 г/л

WETTER HAC 1 мл/л

Далее сток, правка шкур на ширину, мездрение.

Пикелевание шкур проводится при температуре раствора пикеля t=35°С в течении ночи. На 1 литр раствора:

соль NaCl 50 г/л

WETTER HAC 1 мл/л

молочная кислота 80 % из расчёта 2 мл/л (или Super Lotan A 3 мл/л).

В раствор загрузить шкуры ондатры.

Спустя 3 часа добавить муравьиная кислота 4 мл 85 %.

На утро - центрифуга.

Для очень крупных и толстых шкур проводится пролёжка при выделке в течении 8-12 часов (в течении ночи).

Дубление шкур ондатры проводится при температуре 36°С в течении ночи. На 1 литр воды:

соль NaCl 50 г/л

алюминиевые квасцы 50 г/л

формалин 40 % ный 1 мл/л. Загрузка шкур в баркас.

хромовый дубитель 2 г/л (0,5 гр Cr2O3)

Спустя 4 часа добавить

TANNING ASSIST B 5 г/л

На утро - центрифуга. Строжка голов и шей шкур.

Центрифуга в течении 1 часа.

Отделка (пример приведён из расчёта 300 шкур ондатры)

Расправка

Откатка в сухих опилках 35 кг до практически полного высыхания шкурок.

Жирование 1 проводится в барабане в течении 45 минут:

MINK GREASE TP 1,0 литр.

Мялка в течении 1 часа.

Пролёжка шкур в течении ночи.

Или возможно так же намазное жирование:

Смешать вода: Nu Oil: Tanning Oil G в соотношении 2:1:1 и подсушить в подвешенном

## Рецепт выделки шкур натуральной ондатры. - Мир Меха

Автор: Administrator

21.07.2010 12:19 - Обновлено 28.12.2010 13:12

---

состоянии.

Откатка шкур проводится в барабане в течении 30 мин в 18 кг использованных опилок.

Протряхивание шкур в течении 20 минут.

Расправка шкур

Строжка шкур проводится

по необходимости.

Жирование 2 проводится в течении

30 минут в барабане MINK GREASE TP 5л.

Далее производится мялка шкур в течении 1 часа.

Откатка в течении 30 мин в 18 кг использованных опилок.

Протряхивание в течении 20 минут.

Тяжка

Далее откатка в течении 3-5 часов в 35 кг опилок, добавить

DRUMMING SOLVENT 14 3 л.

Химчистка шкур ондатры проводится в течении 1 минуты в 200 л растворителя, затем сушка при температуре  $t=40^{\circ}\text{C}$ .

Затем откатка в течении 1 часа в 24 кг опилок 5 л воды.

Правка шкур на ширину 1

Правка шкур на длину

Выворачивание шкур ондатры волосом наружу

Откатка меха в течении 5 часов в 30 кг опилок, добавить

DRUMMING SOLVENT 14 2 л.

В 1 литре воды растворить GLO-MOR 200 мл.

Расчёсывание меха.