

Выделка шкур нутрии проводится при ЖК = 7 от пресно-сухой массы шкур. Перед выделка шкуры разрезаются пластом с разрезом по череву.

Отмачивание шкур проводится при температуре $t=25^{\circ}\text{C}$.На 1 л воды

соль NaCl 20 г/л

WETTER HAC 1 г/л

Загрузить шкуры нутрии в баркас и оставить без вращения для отмокания.

Спустя 2 часа - вращение в баркасе в течении 1 минуты.

Затем через каждые 2 часа вращать баркас по 1 минуте до утра.

Обезжиривание шкур проводится при температуре $t=30-32^{\circ}\text{C}$ в течении 1 часа.На 1 литр воды

соль NaCl 20 г/л

SOLVO B 2 г/л

Спустя 30 минут - сток, откатка в мокрых опилках 30 минут.

Мездрение шкур проводится на мездрильной машине или на дисковом станке.

Пикелевание шкур проводится при температуре $t=30^{\circ}\text{C}$, время 8-12 часов (до утра).На 1 л воды:

соль 40 гр NaCl

WETTER HAC 1 г/л

SUPER LOTAN A 2 мл/л

Загрузить в баркас шкуры и вращать в течении 30 минут.

Спустя 2 часа добавить

HCOOH (муравьиная кислота) 5 мл/л

Спустя 4 часа добавить дубитель TAN EZN 1 мл/л и оставить до утра.

Далее сток, пролежка нутриевых шкур до следующего утра.

Дубление шкур проводится при температуре 35°C до утра (8-12 часов).На 1 литр воды

соль NaCl 50 г/л

алюмоаммонийные квасцы 30 г/л

дубитель MOUTOTAN 5мл/л

Периодически вращать шкуры.

Спустя 4 часа добавить

TANNING ASSIST B 2,5 г/л

Шкуры вращать 1 час, после чего добавить

TANNING OIL G 3 г/л

На утро - сток, отжим, сушка шкур взавес.

Откатка шкур:

На влажных опилках в течении 1 часа. Протряхивание.

Жировка шкур проводится в барабане из расчёта на

200 шкур нутрии 2,0 кг MINK GREASE TP.

Мятьё шкур проводится в течении 30 минут, при повышении температуры до 30°C остановить мялку и далее продолжить мятьё после остывания через 20-30 минут.

Откатка производится в использованных опилках.

Протряхивание

Строжка шкур при необходимости, для шкур самцов нутрии.

Сушка

Рецепт выделки шкур нутрии. - Мир Меха

Автор: Administrator

21.07.2010 12:17 - Обновлено 30.12.2010 02:30

Химчистка проводится в течении 2-3 минут. Затем проводится влажная откатка в течении

2 часов. Разбивка шкур на скобе.

Далее сухая откатка в течении 2-4 часов.

Отделка шкур нутрии:

При выделке шкур нутрии без мялки жирование проводят щеткой:

2 части TANNING OIL G

3 части воды 40°С

Далее - пролежка шкур кожаной тканью друг к другу, сушка взавес, влажная откатка