

Как и многие шкуры водных животных ондатра имеет не очень толстую,но достаточно плотную кожную ткань шкуры,что разумеется,сказывается на результатах выделки.Очень часто ондатра после выделки у новичков получается жестковатой и не имеет должной мягкости кожной ткани. Шкуры ондатры выделанные по данному рецепту получаются достаточно мягкими.Я использовал данный рецепт не раз и был доволен его результатом.

1.Отмока шкур ондатры.

40гл соли,10гл уксусной кислоты,t=26-28 град.Шкуры помешиваем первое время и оставляем на ночь.

2.Мездрение.

3.Стирка.

по кожной ткани(1гл моющее средство или стиральный порошок),отжим(можно не полоскать).

4.Нажор.

Вода 26-28 град.(без соли),3гл уксусной кислоты шкуры помешиваем на 1 час.

5 Пикеливание.

Выбираем немного раствора из ёмкости со шкурами и растворяем в нём соль из расчёта 40-50 гл и добавляем в раствор со шкурами.Помешиваем шкуры ондатры каждые 15-20 мин.Через 1-2 часа добавляем уксусную кислоту из расчёта 10-12 гл.(Общее количество кислоты введённой в раствор плучается при этом 13-15 гл).

Держим шкуры в растворе пикеля 1 сутки.

6.Дубление шкур.Проводится по обычной схеме хромового дубления из расчёта 4-8 г/л хромового дубителя низкой основности.

7.Отжим шкур.

8.Жировка шкур.

9.Сушка на правилках.

10.Дальнейшие отделочные операции.

## Рецепт выделки шкур ондатры - Мир Меха

Автор: Administrator

01.07.2010 12:14 - Обновлено 25.12.2010 00:09

---

Читайте подробнее " [Выделка шкур в домашних условиях](#) ".