

Выделка шкур соболя проводится при ЖК=20

Отмачивание 1 шкур проводится в течении 4 часов при температуре 30 градусов.

Растворить в воде

соль NaCl 20 г/л

WETTER HAC 1 мл/л

Затем вращение в течении 20 минут и далее вращать шкуры по 5 минут в течении первых 2 часов.

Далее сток, легкий отжим.

Вывернуть шкуры кожаной тканью наружу

Отмачивание 2 шкур проводится при температуре 30 градусов, до утра.

Растворить в воде

соль NaCl 30 г/л

WETTER HAC 1 мл/л

Загрузить шкуры и вращать в течении 10 минут, после чего оставить до утра.

На следующее утро - сток, отжим.

Откатка в течении 15 минут в мокрых опилках, после чего выполняется протряхивание шкур по необходимости.

Далее правка на ширину на механической правилке.

Мездрение шкур на дисковом станке.

Пикелевание шкур проводится при температуре 32 градуса до утра. Растворить в воде

соль NaCl 50 г/л

Молочной кислоты 4 мл/л

Спустя 2 часа добавить

HCOOH 3 мл/л

На утро сток, отжим.

Дубление шкур соболя проводится при температуре 32 градуса, до утра. Растворить в воде:

соль NaCl 40 г/л

Алюмоаммонийные квасцы 40 г/л.

Затем растворить

TANNING ASSIST B из расчёта 4 г/л в небольшом объёме тёплой воды и постепенно влить во

вращающийся баркас, после того как баркас станет прозрачным, загрузить шкуры.

Спустя 2 часа добавить дубитель

MOUTOTAN 2 мл/л

Спустя 0,5 часа добавить

LOWENOL EML 2 г/л

На утро проверка уровня pH (около 3,6), далее отжим шкур 1 час.

Откатка шкур (под мялковое жирование).

Жировка шкур-намазная при помощи щёток с применением GREASE или FRIESOL. Далее

Пролёжка шкур до утра. Затем

Мялка шкур в течении 15 минут.

Откатка шкур в течении получаса в старых опилках, затем протряхивание.

Правка шкур на ширину

Рецепт выделки шкур соболя. - Мир Меха

Автор: Administrator

20.12.2010 15:54 - Обновлено 30.12.2010 02:26

Правка шкур на длину, после чего

Сушка шкур в течении ночи до утра.

Химчистка шкур.

Откатка шкур по кожаной ткани проводится с применением препарата MF-3 (0,5 литра на каждые 30 кг опилок). Далее

Выворачивание шкур волосом наружу,

Откатка шкур по волосу производится с применением препарата DRUMMING SOLVENT 14 (1 литр на каждые 30 кг опилок). Откатывать пока волос не очистится.

Затем добавить 0,5 литра GLO-MOR, растворённого в 250 мл воды на каждые 30 кг опилок. Далее

Протряхивание, выворачивание шкур кожаной тканью наружу,

Правка на ширину.

Тяжка шкур на длину, выворачивание шкур волосом наружу.

Расчёсывание.

Глажение.