

С древних времён люди применяли пуховые шкурки лебедя, северных гаг при изготовлении пуховиков, шапок, воротников и других вещей. В Европе выделкой шкур лебедя занимались в основном в Голландии, где их производство достигало 10 тыс. штук ежегодно. Огромное количество шкур северных гагар и поганок экспортировалось из России в Германию. Во Франции выделяли более 50 тыс. гусей, разводимых в домашних условиях.

Технологию выделки гусиных шкур можно описать следующим образом. Шкуры гусей идут на выделку от молодняка не моложе 6 месячного возраста или от старых гусей. Для выделки шкур гусей забой птицы ведут осенью в октябре-ноябре месяце. Забой гусей производят обычными способами, главное при этом, чтобы перья не испачкались кровью. Гусей после забоя быстро ощипывают. В процессе ощипывания аккуратно удаляют все перья крупного, среднего и мелкого размера, чтобы остался один пух. После этого съём шкур, которые представляют собой кожу покрытую пухом, производят с тушки пластом. Для этого надрезают продольно кожу на верхней части спины в центре до клоаки и производят продольный надрез на шее гуся, при этом голова должна отсутствовать. После этого производят круговые надрезы на лапак и соединяют их с порезами на внутренней стороне лап с клоакой, крылья у птицы отрезают на уровне локтевого сустава.

Обезжиривание снятых шкур осуществляют тупой стороной ножа, при этом нужно как можно лучше удалить с неё подкожный жир. Затем шкуру гуся немного солят, растягивают на щите мездрой наружу, закрепляют мелкими гвоздиками и сушат в тени. Первичнообработанные таким способом шкуры укладывают мездрой внутрь, чтобы не испачкать пух. Теперь заготовленные шкуры можно хранить в сухом месте до начала выделки.

Выделка шкур осуществляется следующим образом. Перед выделкой шкуры отмачивают в теплой воде продолжительностью около суток, после чего их 2-3 раза моют в теплой воде, потом их отжимают и сворачивают в рулон.

Подготовленные шкуры ополаскиваются в теплой воде, затем встряхиваются от воды, после чего они обезжириваются в бензине или четыреххлористом углероде, после этого шкуры отжимаются. Описанную процедуру повторяют неоднократно с целью добиться наиболее качественного обезжиривания шкур.

После тщательного обезжиривания шкуры подсушивают в течение 2-3 минут, затем пересыпают картофельным крахмалом и опять закрепляют на щите. Спустя сутки шкуры снимают со щитов, из них уже можно изготавливать изделия. Выделанные шкуры гусей можно красить и они хорошо держат красители.